



Technický list 06.02 Lepidlo na polystyren

Výrobek	Jednosložkové lepidlo na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný, vlhkotěsný spoj.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Snadná aplikace, bez rozpouštědel; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý - nesavý; <input checked="" type="checkbox"/> Po vytvrzení přetíratelné.
Použití	- Lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady; - Lepení polystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekoračních obkladů; - Na podklady které jsou savé (omítka, pórobeton, beton, dřevo atd.);
Balení	Kelímek 1 kg, kbelík 3 kg, 5 kg, 7 kg a 25 kg (na objednávku)
Barva	Bílá

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,9	
Viskozita Brookfield	mPas	35000	
Sušina	%	70	
Tepelná odolnost	°C	0 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Otevřený čas	min	≈ 10 - 15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	dny	14	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	170-230	

Omezení Mimo jiné není vhodné dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Ošetření (příprava) podkladu Na některých vlhkých, svislých nebo velmi savých podkladech lze zvýšit přilnavost použitím základního Penetračního nátěru S-T70.

Pokyny U velmi savých podkladů lze zvýšit přilnavost použitím Penetračního a spojovacího nátěru nebo Hlubkové penetrace Den Braven. Po 4 hod od penetrace je možné započít s lepením. Lepidlo naneste na podklad v pruzích nebo bodech s odstupem cca 15 - 20 cm a rozetřete do tloušťky 1 - 2 mm. Lepený materiál přiložte na podklad, lehce přitlačte a přidržte do 10 sekund. Minimálně jeden z lepených materiálů musí být savý. Doporučujeme provést zkoušku přilnavosti.

Čištění Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.02».

Aktualizace Aktualizováno dne: 31.03.2016

Vyhotoveno dne: 07.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100